

## ACCOYA® Komponenten für Holzfenster und Holztüren

<b>Holzart</b>	Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau
<b>Qualität</b>	A1
<b>Zertifikate</b>	Cradle to Cradle Gold; FSC
<b>Dauerhaftigkeit</b>	Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350
<b>Gleichgewichtsfeuchte</b>	Max. 10%
<b>Befestigungsmittel</b>	Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 im Zusammenhang mit Chlor oder für Küstenregionen)
<b>Klebstoffe</b>	Mit acetyliertem Holz geprüfte Produkte. <a href="#">Klebstoffempfehlungen</a>
<b>Beschichtung</b>	Zwei Schichten Hirnholzversiegelung sind auf alle frei liegenden Hirnholzflächen aufzutragen. Für deckende Beschichtungssysteme ist eine Grundierung vorzusehen, die Fleckenbildung wirkungsvoll verhindert. Mindestens die Grundsicht und eine Decksicht (idealerweise alle Schichten) sollten im Herstellerwerk vor dem Einwirken von Feuchtigkeit aufgebracht werden.
<b>Handwerkliche Ausführung</b>	Nach Stand der Technik im Umgang mit acetyliertem Holz.

Weitere Angaben finden Sie in der [Accoya Holz Informationsbroschüre](#) oder unter [www.holzagenturschweiz.ch](http://www.holzagenturschweiz.ch).

### Kontakt für Anfragen, technische Fragen oder persönliche Beratung



**Roman Odermatt**  
**Geschäftsführer**  
+41 76 302 71 27  
[r.odermatt@ha-schweiz.ch](mailto:r.odermatt@ha-schweiz.ch)